

LAPORAN HASIL PENELITIAN

**PENGOLAHAN LIMBAH KULIT BUAH KAKAO DAN ARANG KAYU
UNTUK PEMBUATAN BRIKET DENGAN METODE KARBONISASI**



DISUSUN OLEH

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. M. ARRIZA NOVAN TAHTA. A | NPM. 20031010164 |
| 2. BINTANG BAYU CEZARRIDFALAH | NPM. 20031010174 |

**PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAWA TIMUR
SURABAYA
2023**



Laporan Hasil Penelitian
*"Pengolahan Limbah Kulit Buah Kakao Dan Arang Kayu Untuk
Pembuatan Briket Dengan Metode Karbonisasi"*

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN HASIL PENELITIAN

**"PENGOLAHAN LIMBAH KULIT BUAH KAKAO DAN ARANG KAYU
UNTUK PEMBUATAN BRIKET DENGAN METODE KARBONISASI"**

Disusun Oleh :

BINTANG BAYU CEZARRIDFALAH · NPM. 20031010174

Telah dipertahankan dan diterima oleh Dosen Pembimbing & Pengaji

Pada tanggal : 03 Agustus 2023

Tim Pengaji

Dr. Ir. Sinta Soraya Santi, MT
NIP. 19660621 199203 2 001

Tim Pembimbing

(Erwan Adi Saputro, ST, MT, Ph.D)
NIP. 19800410 200501 1 001

2.

Dr. T. Ir. Susilowati, MT
NIP. 19621120 199103 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Teknik & Sains
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur



(Prof. Dr. Dra. Jariyah, MP)
NIP. 19650403 199103 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS TEKNIK

Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya 60295 Telp. (031) 872179 Fax. (031)872257

KETERANGAN REVISI SEMINAR HASIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama: 1. M Arizza Novan Tahta Aunillah NPM. 20031010164
2. Bintang Bayu Cezarridfalah NPM. 20031010174

Jurusan : Teknik Kimia

Telah mengerjakan revisi/tidak ada revisi*) **Proposal/ Skripsi/ Kerja Praktek**, dengan

Judul:

"Pengolahan Limbah Kulit Buah Kakao dan Arang Kayu Untuk Pembuatan Briket dengan Metode Karbonisasi"

Surabaya, 17 Oktober 2023

Dosen Penguji yang memerintahkan revisi :

1. Dr.Ir. Sintha Soraya Santi, MT
NIP. 19660621 199203 2 001
2. Dr. T. Ir. Susilowati, MT
NIP. 19621120 199103 2 001

()
()

Mengetahui,

Dosen Pembimbing



Erwan Adi Saputro, ST, MT, Ph.D
NIP. 19800410 200501 1 001

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bintang Bayu Cezarridfaloh
NPM : 20031010174
Fakultas/Program Studi : Teknik & Sains/Teknik Kimia
Judul Skripsi/Penelitian : Pengolahan Limbah Kulit Buah Kakao dan Arang Kayu Untuk Pembuatan Briket Dengan Metode Karbonisasi

Dengan ini menyatakan bahwasanlah:

1. Hasil karya yang saya sejukkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di UPN "Veteran" Jawa Timur maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini merupakan gagasan, rumusan ,dan hasil pelaksanaan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing akademik.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pusat.

Pertanyaan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima konsekuensi apapun, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UPN "Veteran" Jawa Timur.

Surabaya, 29 Juli 2024

Menyatakan,



(Bintang Bayu Cezarridfaloh)



Laporan Hasil Penelitian
"Pengolahan Limbah Kulit Buah Kakao Dan Arang Kayu Untuk Pembuatan Briket Dengan Metode Karbonisasi"

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan hasil penelitian dengan judul **"Pengolahan Limbah Kulit Buah Kakao Dan Arang Kayu Untuk Pembuatan Briket Dengan Metode Karbonisasi"**.

Dengan selesainya laporan hasil penelitian ini, tak lupa penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberi kelancaran sehingga laporan penelitian dapat terselesaikan.
2. Kedua orang tua, yang telah memberikan restu dalam penyelesaian penelitian.
3. Ibu Dr. Ir. Sintha Soraya Santi, MT selaku Koordinator Program Studi Teknik Kimia UPN "Veteran" Jawa Timur.
4. Bapak Erwan Adi Saputra, ST, MT, Ph,D selaku Dosen Pembimbing Penelitian, yang telah membimbing dalam penelitian ini.
5. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, yang telah bersedia menyediakan tempat untuk pelaksanaan penelitian ini.

Penyusun menyadari bahwa dalam laporan hasil penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh sebab itu saran dan kritik yang bersifat membangun penyusun butuhkan demik perbaikan laporan ini.

Akhir kata, penyusun berharap semoga laporan hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pihak yang berkepentingan, dan Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penyusun.

Surabaya, 03 Januari 2023

Penyusun



Laporan Hasil Penelitian
“Pengolahan Limbah Kulit Buah Kakao Dan Arang Kayu Untuk
Pembuatan Briket Dengan Metode Karbonisasi”

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Tujuan	2
I.3. Manfaat	3
BAB II	4
TINJAUAN PUSTAKA.....	4
II.1. Teori Umum	4
II.1.1. Energi.....	4
II.1.2. Kulit Buah Kakao	4
II.1.3. Biomassa	6
II.1.4. Arang.....	7
II.1.5. Briket.....	7
II.1.6. Bahan Perekat	8
II.1.7. Standar Mutu Briket	9
II.1.8. Bom Kalorimeter	10
II.2. Landasan Teori	12
II.2.1. Proses Karbonisasi.....	12
II.2.2. Proses Pembuatan Briket	13
II.2.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Briket.....	13
BAB III.....	15
METODE PENELITIAN	15
III.1. Waktu dan Tempat Penelitian	15
III.2. Bahan Penelitian.....	15
III.3. Alat Penelitian	15
III.4. Variabel	15
III.4.1. Kondisi yang ditetapkan	15
III.4.2. Variabel	16



Laporan Hasil Penelitian
“Pengolahan Limbah Kulit Buah Kakao Dan Arang Kayu Untuk
Pembuatan Briket Dengan Metode Karbonisasi”

III.5. Metode Penelitian	16
III.5.1. Pengeringan Kulit Buah Kakao	16
III.5.2. Proses Karbonisasi Kulit Buah Kakao	16
III.5.3. Penghalusan Kulit Buah Kakao dan Arang Kayu	16
III.5.4. Penambahan Perekat	16
III.5.5. Proses Pencetakan	17
III.5.6. Proses Pengeringan Briket	17
III.5. Diagram Alir Penelitian	17
III.6. Analisa	18
III.6.1. Analisa Nilai Kalor	18
III.6.2. Analisa Kadar Abu	18
III.6.3. Analisa Kadar Air	19
III.6.4. Analisa Laju Pembakaran	19
BAB IV	20
HASIL DAN PEMBAHASAN	20
IV.1. Hasil Penelitian	20
IV.2. Pembahasan	20
IV.2.1. Kadar air	20
IV.2.2. Kadar Abu	22
IV.2.3. Nilai Kalor	24
IV.2.4. Laju Pembakaran	26
BAB V	29
KESIMPULAN DAN SARAN	29
V.1. Kesimpulan	29
V.2. Saran	30
DAFTAR PUSTAKA	31
LAMPIRAN I	34
LAMPIRAN II	36



*Laporan Hasil Penelitian
“Pengolahan Limbah Kulit Buah Kakao Dan Arang Kayu Untuk
Pembuatan Briket Dengan Metode Karbonisasi”*

INTISARI

Banyak upaya yang telah dilakukan untuk mengkonversi limbah kulit buah kakao menjadi briket arang, namun belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk menghasilkan briket arang yang sesuai dengan standar tersebut. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan mencampurkan kulit buah kakao dengan arang kayu karena arang kayu memiliki nilai kalor yang cukup tinggi sehingga dapat meningkatkan kualitas briket arang. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kondisi optimal dalam pembuatan briket dari kulit buah kakao dan mengetahui pengaruh komposisi briket dan waktu karbonisasi terhadap nilai kadar air, kadar abu, nilai kalor, dan laju pembakaran briket yang dihasilkan. Proses penelitian meliputi karbonisasi, penggilingan, pengayakan, penambahan bahan pengikat, dan pengeringan, dilanjutkan dengan pengujian karakteristik briket. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan komposisi massa arang kulit kakao dan arang kayu dengan perbandingan 100:0, 75:25, 50:50, dan 25:75, dengan waktu karbonisasi 1,5, 2, 2,5, dan 3 jam. Hasil analisis terbaik, sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), diperoleh pada waktu karbonisasi 2 jam dengan komposisi 50:50 (Kulit Buah Kakao:Arang Kayu). Nilai tersebut meliputi kadar air 5,944%, kadar abu 7,83571%, nilai kalor 4388,5 kkal/kg, dan laju pembakaran 0,0034 g/detik.

Kata Kunci: Briket, Karbonisasi, Arang, Kulit Buah Kakao